

## Produktinformationen

**Beschreibung** - ProActuv Top Coat ist eine wasserfeste Deckschicht, die für die Verwendung zusammen mit der Produktreihe ProActuv entwickelt wurde. ProActuv Top Coat ist KEINE ABZIEHFOLIE und darf nur auf ProActuv-Produkten verwendet werden.

**Materialtyp** - Auf Wasserbasis.

**Farbe** - Weiß.

**Gesundheit & Sicherheit** - Die Verbindung ist in nassem Zustand weder giftig noch entzündlich. Der trockene Filmabfall kann als risikoarm entsorgt werden. Siehe bitte auch das separate Sicherheitsdatenblatt (SDS).

**Lagerung** - 12 Monate haltbar. Lagerung bei einer Temperatur zwischen 5 und 25 °C. LASSEN SIE DIE FLÜSSIGKEIT NICHT EINFRIEREN.

**Oberflächen** - ProActuv Top Coat ist KEINE ABZIEHFOLIE und DARF NUR ALS WASSERDICHTES BESCHICHTUNG FÜR PRODUKTE VON ProActuv VERWENDET WERDEN.

**Entflammbarkeit** - ProActuv Original erfüllt die Auflagen der englischen Norm 476: Teil 7 1997 Klasse 2 „Verfahren zur Klassifizierung der Flammenausbreitung auf Produktoberflächen“.

## Informationen zur Anwendung

**Anwendung** - Der Gebrauchsanleitung für ProActuv Optimal entnehmen Sie bitte genauere Angaben. Verwenden Sie ein Nass-Schichtdicken-Messgerät (erhältlich bei ProActuv), mit dem Sie bestimmen, ob die Mindestdicke für die nasse Schicht erreicht worden ist.

Vermischen Sie den Inhalt des Behälters vor Gebrauch gründlich. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung zuerst auf einem kleinen Stück auszuprobieren (Auftragen und Abziehen). **ProActuv Top Coat ist keine Abziehfolie und darf nur auf ProActuv-Produkten aufgetragen werden. Achten Sie bitte darauf, dass eine Mindest-Nassfilmdicke (MND) von 150 Mikrometern [50 Mikrometer trockene Schichtdicke (DE)] vorliegt, weil das Produkt bei einer geringeren Dicke nicht so wirkungsvoll ist.**

**Hinweis:** Nicht bei Nässe oder Frost auftragen und beim Auftragen vor Regen schützen.

**Sprühen** - Mit einer Airless-Spritzpistole auftragen, eine Spitze (17.000) verwenden und im Boxcoat-Verfahren arbeiten, um eine Mindestdickstärke von 150 Mikrometern (50 Mikrometern DE) zu erreichen. ProActuv Top Coat kann angebracht werden, sobald das ProActuv-Produkt haftet.

Mit Lammfellrolle - 2 Schichten auftragen, um eine optimale Haftung der ersten Schicht sicherzustellen. Großzügig auftragen, um eine Mindestdickstärke von 150 Mikrometern (50 Mikrometern DE) zu erreichen. Sobald das ProActuv-Produkt klebefrei ist, kann ProActuv Top Coat direkt aufgetragen werden.

**Klebefreie Trocknungszeit** - Eine Mindestdickstärke von 150 Mikrometern ist bei Zimmertemperatur in ca. 170 Minuten klebefrei. Das schnellere Trocknen kann durch bewegte Luft und eine Erhöhung der Oberflächentemperatur auf bis zu 50 °C erreicht werden.

**Abdeckung** - Die theoretische Abdeckung beträgt ca. 4 qm pro kg bei einer MND von 150 Mikrometern.

**Entfernen** - Der trockene Film kann einfach von Hand oder mit einem Druckschlauch entfernt werden. Entfernen Sie den Film nicht, wenn er gefroren ist, da die Beschichtung dann brüchig sein kann.

**Festigkeit in Außenbereichen** - ProActuv Top Coat kann bis zu 12 Monate in Außenbereichen verwendet werden, wenn es auf ein ProActuv-Produkt aufgetragen wird.

**Reinigung** - Rollen und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Reparatur** - Wenn die Schutzschicht reißen sollte, reparieren Sie die gerissene Stelle, indem Sie sie anheben und eine neue Schicht auf der Unterseite auftragen und versiegeln. Andernfalls können Sie die beschädigte Stelle wegschneiden und eine neue Schicht auftragen.

## Technische Informationen

**Zugfestigkeit:** >5 MPa

**Dehnung:** >1000 %

**Haftfestigkeit:** < 2,5 MPa

**Viskosität:** 3000 ± 250 cP bei 20 °C

**Flammpunkt:** k.A.

**Dicke:** 1,09 kg l<sup>-1</sup>

**Fester Inhalt:** 41 ± 2 %

**pH-Wert:** 7-8

**Maximale VOC:** 0 g l<sup>-1</sup>

*Allgemeiner Hinweis: Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt gründlich unter Produktionsbedingungen getestet wird, bevor es in den Handel und zur Anwendung kommt (bei diesen Tests muss auf die Alterung hingewiesen werden). Die obigen Empfehlungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen als Leitfaden für die Anwendung zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Verkaufsabteilung.*

DB Imagineering BV  
Laarakkerweg 10, 5061 JR Oosterwijk (NL)  
Tel: +31 (0) 13 5444 442  
www.scratchaway.net  
E-Mail: info@db-img.com